

HOJA TÉCNICA

Sikasil®-E

Sellante de silicona acética de alta elasticidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sikasil®-E es una masilla de alta elasticidad de silicona acética que cura con la humedad ambiente. Contiene fungicidas.

USOS

Apta para sellado en substratos no porosos, tales como:

- Vidrio.
- Revestimientos cerámicos y azulejos.
- Aluminio

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

Sikasil®-E es una masilla económica y fácil de utilizar que posee las siguientes propiedades:

- Totalmente polimerizada proporciona un sellado elástico y resistente.
- Contiene fungicidas.
- Monocomponente, lista para su empleo.
- Elasticidad permanente.
- No descuelga.
- Buen comportamiento en un amplio rango de temperaturas.
- Buena resistencia a la intemperie y rayos U.V.
- Repele la suciedad y el polvo.
- Elevada resistencia eléctrica.

DATOS BÁSICOS

FORMA

COLORES

- Transparente.
- Negro.
- Gris.

PRESENTACIÓN

Caja con 12 cartuchos de 300 ML cada uno

ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 1 año, desde su fecha de fabricación, en lugar seco y fresco, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados
DATOS TECNICOS	DENSIDAD 1,03 kg/L, aprox DUREZA SHORE A 18 aprox TEMPERATURA DE APLICACIÓN de + 5 °C a +40 °C TEMPERATURA DE SERVICIO de -50 °C a +150°C VELOCIDAD DE POLIMERIZACIÓN Aprox. 1.5 mm/día. (23 °C, 50% HR) Aprox 4 mm/ 3días. (23°C, 50% HR) TIEMPO DE FORMACIÓN DE PIEL Aprox 25 minutos. (a 20°C) RESISTENCIA A TRACCIÓN Aprox 0,6 Mpa MÓDULO DE ELASTICIDAD A 100% Aprox 4 kg/cm ² (a 20°C) RECUPERACIÓN ELÁSTICA >90% MOVIMIENTO ADMISIBLE Máx. 20% del ancho medio de la junta FACTOR DE JUNTA Relación ancho: profundidad Si 6 mm < a < 12mm. p = 6mm USGBC VALORACIÓN LEED Sikasil®-E cumple con los requerimientos LEED. Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - adhesives and sealants. Contenido de VOC < 420 g/L (menos agua)

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN	CONSUMO En cordón de 5 mm x 5 mm un cartucho de Sikasil®-E rinde aproximadamente 11.6 ml.
MÉTODO DE APLICACIÓN	PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES El soporte deberá estar sano, seco, limpio y exento de partículas sueltas o mal adheridas. Una vez limpia la superficie se puede colocar una cinta adhesiva a cada lado de la junta para una mejor terminación. Esta cinta debe removerse inmediatamente después de aplicado Sikasil®-E.

En juntas con movimientos con el fin de obtener la sección adecuada se colocará un Respaldo de Junta (Backer Rod) consistente en un perfil de espuma de polietileno, no adherente a la masilla ni al soporte.

IMPRIMACIÓN

En general no es necesaria sobre vidrio y materiales cerámicos, metales esmaltados o aluminio anodizado.

Realizar una limpieza con un solvente adecuado sobre acero cromado, resinas epoxi, poliuretano, poliéster, PVC rígido, vidrio acrílico, aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado. El tiempo de secado del solvente antes de aplicar la masilla será de aproximadamente 60 minutos a 20°C.

APLICACIÓN

Para su aplicación se perfora la boca del cartucho y se enrosca la boquilla que se cortará en forma de bisel al tamaño deseado, según las dimensiones del cordón que se vaya a colocar.

El cartucho así preparado se introduce en una pistola que puede ser manual o neumática. El sellado debe realizarse de tal manera que la junta quede rellena completamente, evitando la introducción de aire.

Para el alisado de la masilla se puede utilizar una espátula humedecida en agua jabonosa.

LIMPIEZA DE HERRMIENTAS

Deben limpiarse, inmediatamente después de su empleo, con diluyente (Sika® Solvente)

IMPORTANTE

- No utilizar sobre soportes cementicios.
- En estos casos emplear masillas Sikaflex a base de poliuretano.
- No utilizar sobre vidrios delicados (sensibles) o metales fácilmente oxidables.
- Las juntas con
- Sikasil®-E no admiten ser pintadas.
- No usar sobre materiales bituminosos, goma, cloropreno o sobre materiales que puedan desprender aceites, disolventes, etc.
- Sobre algunas superficies porosas, como concreto, mármol, granito y otras piedras naturales, se pueden producir manchas por migración de aceites. En este tipo de soportes se recomienda utilizar masillas Sikaflex®.
- Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel . Enjuagar con agua.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y si se produce irritación consultar con un médico.
- Durante su curado desprende pequeñas cantidades de ácido acético que puede irritar piel y ojos lavar con abundante agua limpia y si se produce irritación consultar con un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 5
la misma que deberá ser destruida”**

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikasil®-E :

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL



Sika Perú S.A.
S&B
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
Sikasil®-E
23.01.15, Edición 6

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
NB, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com

